




FXPF е фолио с отлична прозрачност и блясък, еднострочно пламъчно третирано, не се споява топлинно. Фолиото притежава много добри якости и ниски удължения.

Типично приложение

Опаковане на цветя

Ламиниране и фотоалбуми

Висококачествен флексо и ротографиран печат



Свойства	Метод на тест	Отклонение	Дебелина									
Дебелина, μm			19	20	24	25	28	30	34	35	38	40
Толеранс на дебелината %		± 0.5	2	2	2	2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Добив, m^2/kg		$\pm 5\%$	57.8	54.9	45.8	44.0	39.3	36.6	32.3	31.4	28.9	27.4
Площна маса, g/m^2		$\pm 5\%$	17.3	18.2	21.8	22.7	25.4	27.3	30.9	31.8	34.5	36.4
Блясък (45°)	ASTM D 2457	± 2	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Непрозрачност, %	ASTM D 1003	± 0.2	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8
Коефициент на триене	ASTM D 1894	± 0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Свиваемост, %	BMS TT 0.2		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
MD (120°C , 5 min)	TD		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Удължение при скъсване, %	ASTM D 882	± 30	190 70	190 70	180 70							
OTR ($\text{cc}/(\text{m}^2 \cdot \text{day})$)	ASTM D3985			1900		1600		1300		1100		950
WVTR ($\text{gr}/(\text{m}^2 \cdot \text{day})$)	ASTM F1249			6.5		6		5		4		3.5
Якост на опън, MPa	ASTM D 882	± 30	150 250									
Повърхностно третиране, dynes/cm	ASTM D 2578a		Min 40									

Посочените стойности са на базата на средните резултати, измерени от производителя при стандартно производство. Те не бива да се считат за спецификация на всеки конкретен продукт. Крайният потребител трябва да е доволстворен от пригодността на продукта към конкретното приложение и настоящите нормативни разпоредби. Пластхим-Т АД не носи отговорност за вреди, произтичащи в следствие на непригодност на продукта за конкретно приложение.

Контакт с хранителни продукти: Фолиото съответства на националните и международни нормативни изисквания за контакт с хранителни продукти. За да изтеглите Декларация за съответствие, моля, посетете www.plastchim-t.com.

ОПАКОВАНЕ

	Вътрешен диаметър	Външен диаметър *	Забележка
Вертикално	152 mm (6") 76 mm (3")	≤ 550 mm	≤ 700 mm – два или повече реда > 700 mm – един ред
Хоризонтално	152 mm (6") 76 mm (3")	≤ 770 mm	

(*) ако няма друго изискване

ТОЛЕРАНСИ

Толеранс в теглото, в зависимост от поръчаното количество	Толеранс в ширината	Толеранс в дълчината
≤ 1 000 kg ± 20% 1001 ÷ 10 000 ± 10% >10 000 ± 5%	± 2 mm	±5 %

Условия за съхранение и транспорт

Палетизирането на стоката се извършва спрямо изискванията на клиента.

Съхранението/транспорта се извършва в сухи, закрити и чисти складови помещения / транспортни средства.

Да се съхраняват далеч от източници на топлина и без пряка слънчева светлина или UV лъжение.

Препоръчителна температура за съхранение - 10-30°C. Ако температурата не е в тези граници са възможни следните проблеми:

- Намаляване степента на третиране на фолиото
- По-висока мътност на фолиото
- Недобра адхезия на повърхността при ламиниране или печат
- Екстремно нисък коефициент на триене, който може да създаде проблеми при преработка

Прекалено високата влажност на въздуха може да създаде проблеми с фолиото като блокиране и скъсване при преработка.

Препоръчва се преди използване на фолиото, то да се темперира за 24 часа при температура на работното помещение.

При спазване на горните условия, фолиото е подходящо за употреба до 6 месеца след датата на производство.

Рекламации, свързани с транспорта на фолиото се приемат до една седмица след доставка до клиента.

Фолио с дефекти, които са видими преди преработка на ролите трябва да се отдели, да се уведоми Пластхим-Т АД и да се изчака становище.

При наличие на скрити дефекти, Пластхим-Т АД покрива загуби в следствие на преработка (печат, ламиниране и др.) на максимум 3 роли от доставената поръчка.

Последна актуализация: 26 Май 2017