


**PLPEW** е раздувно полиетиленово бяло трислойно фолио за опаковка на хранителни продукти и стоки с общо предназначение. Едностранно корона третирано.

#### Типично приложение

Опаковки с общо предназначение

Ламиниране

Висококачествен флексо и ротогравюрен печат



Свойства	Test Methods	Deviation	Typical Values						
Дебелина, $\mu\text{m}$			30	35	40	50	60	70	100
Отклонение в дебелината, %		$\leq$	5	5	5	5	5	5	5
Добив, $\text{m}^2/\text{kg}$		$\pm 5\%$	35.4	30.4	26.6	21.3	17.7	15.2	10.6
Площна маса, $\text{g}/\text{m}^2$		$\pm 5\%$	28.2	32.9	37.6	47	56.4	65.8	94
Коефициент на триене	ASTM D 1894		0.2 $\pm$ 0.3						
Удължение при скъсване, %	ASTM D 882		150 400	200 500	200 500	200 500	250 550	250 600	250 600
Якост на опън, МПа	ASTM D 882	$\pm 5$	20 15	20 15	20 15	20 15	22 16	22 16	22 16
Повърхностно третиране, dynes/cm	ASTM D 2578a		Min 36	Min 36	Min 36	Min 36	Min 36	Min 36	Min 36

Посочените стойности са на базата на средните резултати, измерени от производителя при стандартно производство.

Те не бива да се считат за спецификация на всеки конкретен продукт.

Крайният потребител трябва да е удовлетворен от пригодността на продукта към конкретното приложение и настоящите нормативни разпоредби. „Пластхим-Т“ АД не носи отговорност за вреди, произтичащи вследствие непригодността на продукта за конкретно приложение.

**Опаковане**

	Вътрешен диаметър	Външен диаметър *	Забележка
<b>Вертикално</b>	152 mm (6`) 76 mm (3`)	≤ 550 mm	≤ 700 mm – два или повече реда > 700 mm – един ред
<b>Хоризонтално</b>	152 mm (6`) 76 mm (3`)	≤ 770 mm	

(\*) ако няма друго изискване

**Толеранси**

Толеранс в теглото, в зависимост от поръчаното количество	Толеранс в ширината	Толеранс в дължината
≤ 1 000 kg ± 20% 1001 ÷ 10 000 ± 10% >10 000 ± 5%	± 2 mm	±5 %

**Условия за съхранение и транспорт**

Палетизирането на стоката се извършва спрямо изискванията на клиента.

Съхранението/транспорта се извършва в сухи, закрити и чисти складови помещения / транспортни средства.

Да се съхраняват далеч от източници на топлина и без пряка слънчева светлина или UV лъчение.

Препоръчителна температура за съхранение - 10-30°C. Ако температурата не е в тези граници са възможни следните проблеми:

- Намаляване степента на третиране на фолиото
- По-висока мътност на фолиото
- Недобра адхезия на повърхността при ламиниране или печат
- Екстремно нисък коефициент на триене, който може да създаде проблеми при преработка.

Прекалено високата влажност на въздуха може да създаде проблеми с фолиото като блокиране и скъсване при преработка.

Препоръчва се преди използване на фолиото, то да се темперира за 24 часа при температура на работното помещение.

При спазване на горните условия, фолиото е подходящо за употреба до 6 месеца след датата на производство.

Рекламации, свързани с транспорта на фолиото се приемат до една седмица след доставка до клиента.

Фолио с дефекти, които са видими преди преработка на ролите трябва да се отдели, да се уведоми Пластхим-Т АД и да се изчака становище.

**Последна актуализация: 18 юни 2020**